



sottofondi **substrates**
MEMBRANA LIQUIDA PRONTA ALL'USO



SEYZEROacqua

MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA
IMPERMEABILIZZANTE
PER INTERNI ED ESTERNI
PRONTA ALL'USO

ELEVATA ADESIONE

MASSETTI E CALCESTRUZZO

PRONTA ALL'USO

SOVRAPPOSIZIONE

PER INTERNI ED ESTERNI

RESISTE AI RAGGI SOLARI

A RULLO O PENNELLO

FACILE DA APPLICARE

Plus



rispetta la natura



basse emissioni
VOC




non tossico



+facile



impermeabile



interni/esterni



per ceramica



sovrapposizione



alta elasticità



resiste a alte e
basse temperature

caratteristiche & utilizzo

SEYZEROacqua è una membrana liquida monocomponente di colore grigio a base di resine acriliche elastomeriche in dispersione acquosa. È pronta all'uso e di facile applicazione. Non contiene plastificanti aggiunti.

SEYZEROacqua va utilizzata per l'impermeabilizzazione elastica di superfici orizzontali, inclinate e verticali.

Dopo l'asciugamento si ottiene una guaina elastica, non appiccicosa, pedonabile (traffico non pesante e continuo) e compatibile con gli adesivi di classe C2 per la posa di ceramica, materiale lapideo e mosaici di ogni tipo. Resiste all'invecchiamento, ai raggi solari e agli agenti atmosferici.

È indicata per impermeabilizzare bagni, docce, lavanderie, saune, ambienti umidi in genere, balconi, terrazzi e tetti.

supporti idonei

SEYZEROacqua può essere utilizzata su:

- massetti cementizi o a base di leganti speciali (come FONDOSEY o STRATOSEY)
- intonaci cementizi
- cartongesso (solo in ambienti interni);
- calcestruzzo
- piastrelature in ceramica o pietra naturale

SEYZEROacqua non deve essere applicata su supporti soggetti a umidità di risalita o di spinta.

preparazione dei supporti

I supporti devono garantire un'ottima consistenza, essere asciutti, puliti (esenti da residui di oli, cere, grassi, pitture) e privi di ritiro. Le superfici che non offrano sufficienti garanzie di tenuta devono essere rimosse.

applicazione

Il prodotto deve essere applicato in modo uniforme in due passate incrociate a basso spessore mediante rullo o pennello. La seconda passata si può applicare dopo l'asciugamento della prima (circa 4 ore in base alle condizioni ambientali). Lo spessore totale non deve essere inferiore 0,8 mm. Dopo l'asciugamento della seconda passata (circa 24 ore in base alle condizioni ambientali) si può procedere all'eventuale posa di rivestimenti in ceramica, materiale lapideo o mosaico, utilizzando adesivi di classe C2.

Secondo la norma UNI 11493 in esterno su balconi e terrazzi si deve utilizzare un adesivo di classe almeno pari a C2S1 come SEYFLEX-S1, SEYULTRA-S1 o SEYGRIP-S1.

In interno si può utilizzare un adesivo di classe C2 come GRES P SEY o TIXOSEY.

È opportuno evitare accumuli di prodotto che aumenterebbero i tempi di asciugamento.

Le attrezzature possono essere pulite con acqua subito dopo l'utilizzo, quando il prodotto è ancora fresco.

avvisi importanti

- Non applicare il prodotto su supporti soggetti a umidità di risalita o di spinta.
- Non diluire il prodotto con acqua o solventi.
- Teme il gelo: trasportare, conservare e applicare il prodotto a temperature non inferiori a +5 °C.
- Evitare lo stoccaggio del prodotto sotto il sole battente o in ambienti molto caldi.
- Non applicare il prodotto su supporti cementizi friabili o su piastrelature esistenti non aderenti al supporto
- Proteggere dalla pioggia finché il materiale è ancora fresco

confezioni

Contenitori in plastica da kg 5. Pallet da kg 375.

conservazione

24 mesi nella confezione originale. Teme il gelo.

voce di capitolato

Membrana liquida elastica pronta all'uso di colore grigio, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, esente da plastificanti aggiunti (tipo SEYZEROacqua della Seychelles srl). Il prodotto deve essere applicato sul supporto in modo uniforme in due passate incrociate con rullo o pennello; lo spessore totale non deve essere inferiore 0,8 mm. Può essere lasciato a vista o rivestito con ceramica, materiale lapideo o mosaico con l'utilizzo di idoneo adesivo cementizio di classe almeno pari a C2.



sottofondi **substrates**

MEMBRANA LIQUIDA PRONTA ALL'USO

dati identificativi

aspetto	liquido denso
colore	grigio
massa volumica	1,38 kg/dm ³
classificazione doganale	3209 10 00
pH	> 8,5
residuo solido	63%

dati applicativi a +23 °C e 50% U.R.

consumo	circa 1,2 - 1,5 kg/m ² per mm di spessore in base al tipo di supporto
temperatura di applicazione	da +5 °C a +35 °C
tempo di attesa tra la prima e la seconda mano	circa 4 ore in base alle condizioni ambientali
tempo di attesa per la posa del rivestimento	circa 24 ore in base alle condizioni ambientali
conformità	UNI EN 14891

prestazioni finali

adesione iniziale	> 0,5 N/mm ²
adesione dopo immersione in acqua	> 0,5 N/mm ²
adesione dopo azione del calore	> 0,5 N/mm ²
adesione dopo cicli gelo disgelo	> 0,5 N/mm ²
impermeabilità all'acqua	nessuna penetrazione

AVVERTENZA

Le nostre informazioni sono puramente indicative. La Ditta garantisce la buona qualità dei suoi prodotti, ma non si assume alcuna responsabilità per il loro uso. L'Utilizzatore deve stabilire se si possa o meno impiegare ogni prodotto nel lavoro previsto e si assume tutte le responsabilità che possono derivare dalla sua messa in opera. Scheda del 06.2026 – Revisione 0.

IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO È A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER FORNIRE INFORMAZIONI PIÙ SPECIFICHE.



Stabilimento e uffici
Via Casale 15 15027 PONTSTURA (AL)
ITALIA
Tel. +39. 0142. 466566 r.a.
Fax +39. 0142. 466793
info@seychellesweb.it
www.seychellesweb.it

Deposito c/o Guidetti A. srl
Via dell'Elettronica 9
SPEZZANO 41042 FIORANO (MO)
ITALIA
Tel. +39. 0536. 844319

**South and Pacific Distribution
NOVA LEVEL srl**
Via Cannizzoli sn -Trappitello
98030 Taormina (ME) Italy
Tel. +39. 0942. 50062
Fax +39. 0942. 897959
seychellesweb@novalevel.com