



**SOTTOFONDI > MASSETTI PRONTI E LEGANTI > ADDITIVO CONSOLIDANTE PER BOIACCHE CEMENTIZIE USO PROFESSIONALE**

# SEYCOMPATTO

**ADDITIVO CONSOLIDANTE PER BOIACCHE CEMENTIZIE USO PROFESSIONALE**



prodotto  
idrorepellente



ideale per  
interni/esterni



migliora  
l'adesione



alta  
elasticità



resiste a alte e  
basse temperature



prodotto  
riciclabile



rispetta  
la natura



prodotto da  
energia pulita



prodotto  
non tossico



esente  
da solventi

## si usa per consolidare

- MASSETTI
- CEMENTI INCONSISTENTI
- INTONACI CEMENTIZI SFARINANTI
- CALCESTRUZZO

| confezione       | pallet kg |
|------------------|-----------|
| Fustino da 5 kg  | 250       |
| Fustino da 10 kg | 500       |
| Fustino da 25 kg | 600       |

**SEYCOMPATTO** è un lattice di colore bianco, idoneo alla realizzazione di boiacche di consolidamento per supporti cementizi inconsistenti e/o sfarinanti. Inoltre migliora l'adesione, la flessibilità e l'idrorepellenza dei supporti.

## Caratteristiche & utilizzo

SEYCOMPATTO è un lattice di colore bianco, idoneo alla realizzazione di boiacche di consolidamento per supporti cementizi inconsistenti e/o sfarinanti. Inoltre migliora l'adesione, la flessibilità e l'idrorepellenza dei supporti.

### SUPPORTI idonei

Le boiacche di consolidamento realizzate con SEYCOMPATTO possono essere utilizzate su:

- massetti cementizi;
- intonaci cementizi;
- calcestruzzo.

I supporti non devono essere soggetti a umidità di risalita.

### DATI APPLICATIVI

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C

Consumo: circa 400-600 g/m<sup>2</sup>

### PRESTAZIONI FINALI

Resistenza all'umidità: ottima

Resistenza all'invecchiamento: ottima

Resistenza a solventi e oli: mediocre

Resistenza agli acidi: mediocre

Resistenza agli alcali: discreta

Resistenza alla temperatura: da -30°C a +90°C

### preparazione dei supporti

I supporti devono essere asciutti, puliti e privi di ritiro.

### preparazione di boiacche di consolidamento

Per realizzare boiacche di consolidamento per supporti con assorbimento medio o elevato:

- SEYCOMPATTO 1 parte in volume
- acqua 1 parte in volume
- cemento Portland 1 parte in volume

Per realizzare boiacche di consolidamento per supporti poco assorbenti:

- SEYCOMPATTO 1 parte in volume
- acqua 1 parte in volume
- cemento Portland 0,5 parti in volume

La boiacca deve essere preparata in base alle caratteristiche del supporto da consolidare (inconsistenza, sfarinamento e assorbimento). Per eventuali informazioni contattare il servizio tecnico.

### MISCELAZIONE

Diluire SEYCOMPATTO con acqua in un recipiente adatto, miscelare brevemente (per meno di un minuto) e aggiungere cemento Portland nel rapporto scelto in funzione dell'applicazione.

Miscelare l'impasto per circa 2 minuti fino a quando diventa omogeneo.

### Applicazione

Applicare la boiacca lentamente in modo che venga assorbita dal supporto. Nel caso di massetti inconsistenti fare in modo che la penetrazione sia di qualche centimetro al di sotto della superficie; se è prevista la posa di piastrelle consigliamo di attendere l'asciugamento della boiacca e di applicare SEYRETE rasandola con SEYFLEX-S1, SEYULTRA-S1 o SEYGRIP-S1 prima della posa. La boiacca non deve essere applicata a rifiuto.

### Avvisi importanti

- Non utilizzare SEYCOMPATTO puro come primer o ponte di adesione: miscelarlo sempre con cemento Portland o STRATOSEY.
- Applicare il prodotto con temperature comprese tra +5 °C e +35 °C.
- Teme il gelo: trasportare e conservare il prodotto a temperature non inferiori a +5 °C.
- Non immagazzinare il prodotto sotto il sole battente o in ambienti molto caldi.
- In presenza di vento o temperature elevate proteggere adeguatamente le superfici dopo l'applicazione.

#### AVVISI IMPORTANTI

- Non utilizzare **SEYCOMPATTO** puro come primer o ponte di adesione: miscelarlo sempre con cemento portland o **STRATOSEY**.
- Applicare il prodotto con temperature comprese tra +5 °C e +35 °C.
- Teme il gelo: trasportare e conservare il prodotto a temperature non inferiori a +5 °C.